



**Gebr. Tanson** seit 1899  
030-312 50 91

## Masonry Paint (Fassadenfarbe auf Wasserbasis)

### Beschreibung

Ein hochwertiger, auf Wasser basierender Acrylharzanstrich für den Gebrauch auf Fassaden. Trocknet auf grundierten Oberflächen zu einem Film mit exzellenter Haftkraft. Das Produkt ist außerdem resistent gegen den Einfluss von Sonnenlicht und Feuchtigkeit. Dieser Anstrich enthält ein Fungizid, das Schimmel- und Algenwachstum verhindert.

### Oberflächen

Zementputz, alter Beton, Kieselputz und weitere Fassadenoberflächen. Auch auf fast allen Ziegelfassaden geeignet. Nicht auf alkalischen Untergründen und frischem Zement anwendbar.

<b>Füllmenge</b>	5 Liter
<b>Farbstufen</b>	fast alle Farbtöne der Little Greene Farbpalette (weitere Farbtöne möglich)
<b>Verteilungsrate</b>	Bis zu 13m <sup>2</sup> pro Liter einfacher Anstrich - je nach Oberflächenbeschaffenheit und Durchlässigkeit.
<b>Trockenzeit</b>	Durchschnittlich handtrocken in 2 Stunden. Zweitanstrich nach 4 - 6 Stunden möglich. Kalte oder feuchte Bedingungen verzögern den Trockenvorgang.

### Technische Information

Glanzniveau	Matt 5%
Spezifisches Gewicht	1,27-1,36 / L je nach Farbstufe
Festkörper in Volumen	ca. 37% / L
Trockendichte	25-30 Mikrometer pro Anstrich auf glatten Oberflächen

### Vorbereitung

Oberflächen müssen sauber, trocken und frei von losem und abblätterndem Material, Schmutz, Fett, etc. sein. Reparaturen sollten vor dem Streichen durchgeführt werden. Loser Putz oder Mörtel sollten ausgebessert werden. Risse sollten vor dem Streichen herausgeklopft und mit hochwertiger Füllmasse für Außenwände gefüllt werden. Bereiche, die mit Schimmelpilzen oder

Januar 2009

1 von 2 Seiten

Die auf diesem Datenblatt angegebene Information ist nach bestem Wissen und Gewissen korrekt. The Little Greene Company behält sich das Recht vor Daten, Systemunterlagen und Verfahrensabläufe die auf Gebrauch und Anbringung hinweisen, jeder Zeit ohne weiteres abzuändern. Die angegebene Information entbindet den Verbraucher nicht von der Verantwortung eigenständige Tests und Untersuchungen durchzuführen. Sie bietet außerdem keine rechtlich verbindliche Zusicherung gewisser Eigenschaften oder der Eignung für spezielle Verwendungszwecke voraus. Anwendungsbedingungen und Verwendung liegen außerhalb unserer Kontrolle. Somit kann auf der Basis der hier angegebenen Informationen keinerlei Haftung übernommen werden.



*Gebr. Tonson*  
seit 1899  
030-312 50 91

## **Masonry Paint** (Fassadenfarbe auf Wasserbasis)

ähnlichem verunreinigt sind, sollten mit geeignetem Fungizid behandelt werden bevor sie gestrichen werden.

Zuvor gestrichene Wände, die pudrig geworden sind, sollten vor dem Streichen abgebürstet und mit einer für Mauerwerk versiegelt werden. Anstriche auf Zement oder Kalk Basis sollten komplett entfernt werden, bevor die Fassadenfarbe verwendet wird.

Ausblühungen auf dem Ziegelwerk sollten vor dem Streichen vollständig abgebürstet werden.

### **Anwendung**

Vor dem Gebrauch gut durchrühren. Kann mit dem Pinsel, der Rolle oder der Farbspritze aufgetragen werden.

Auf porösen Oberflächen empfehlen wir die Farbe mit bis zu 5% Wasser zu verdünnen, um das Streichen zu erleichtern. Für dauerhafte Leistung und ein gutes Erscheinungsbild wird ein 2-facher Anstrich empfohlen.

### **Säuberung**

Die Arbeitsmaterialien nach dem Gebrauch mit Wasser reinigen.

### **Vorsichtsmaßnahmen**

Vor Gebrauch immer den Hinweis auf der Dose beachten. Nicht anbringen wenn die Temperatur während dem Streichen oder Trocknen unter 5°C liegt, oder ein hohes Regen- oder Frostrisiko besteht.

Januar 2009

2 von 2 Seiten

Die auf diesem Datenblatt angegebene Information ist nach bestem Wissen und Gewissen korrekt. The Little Greene Company behält sich das Recht vor Daten, Systemunterlagen und Verfahrensabläufe die auf Gebrauch und Anbringung hinweisen, jeder Zeit ohne weiteres abzuändern. Die angegebene Information entbindet den Verbraucher nicht von der Verantwortung eigenständige Tests und Untersuchungen durchzuführen. Sie bietet außerdem keine rechtlich verbindliche Zusicherung gewisser Eigenschaften oder der Eignung für spezielle Verwendungszwecke voraus. Anwendungsbedingungen und Verwendung liegen außerhalb unserer Kontrolle. Somit kann auf der Basis der hier angegebenen Informationen keinerlei Haftung übernommen werden.