

Little Greene®

— PAINT & PAPER 1773 —

TOM'S OIL EGGSHELL

BESCHREIBUNG

Ein hochwertig modifizierter und flexibler, auf Ölbasis bestehender, opaker Holzlack. Mit einer extrem strapazierfähigen Wetter und UV-Beständigkeit, sowie hervorragenden Fließeigenschaften. Für den Einsatz auf Weich- und Harthölzer im Außenbereich. Geeignet für Holzfassaden, Fenster, Türen und anderen Holzbauarbeiten. Entspricht BS 4310 Bleifrei.

EIGENSCHAFTEN

Glanzgrad	10-20%*	Flammpunkt	38°C
Theoretische Ergiebigkeit	14–16 qm / Liter (variiert je nach Oberflächenporosität und -struktur)	Zeit bis zum Überstreichen*	mind. 16 Stunden, maximal unbegrenzte nach geeigneten Vorbereitung.
Empf. Schichtdicke trocken	25-30 Mikrometer pro Schicht	Volumenfestkörper	ca. 50%
Empfohlene Beschichtungen	2 Anstriche	Verfügbare Farben	Die gesamte Farbpalette von Little Greene, NCS und RAL
Handtrocken	2-3 Stunde	Verfügbare Packungsgrößen	1 + 2,5 Liter
Lagerfähigkeit	mind. 12 Monate		

* Das Erreichen der endgültigen Glanzstufe kann bis zu sieben Tage dauern und ist abhängig von Schichtdicke und Trocknungsbedingungen.

ZULASSUNGEN UND NORMEN

Hergestellt gemäß der Normen von ISO 9001:2008 (Qualität) und ISO 14001:2004 (Umweltmanagementsysteme).
2004/42 / EG EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat.A / e SB) : 400 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max 399 g/l.

OBERFLÄCHENVORBEREITUNG

Neues Holz: unbehandeltes Nadelholz sollte mit einem Holzimprägniergrund vorbehandelt sein.

Für die besten Ergebnisse auf neuem unbeschichtetem Holz, das harzhaltig ist und von Natur harzartige Äste besitzt, sind zwei Schichten Little Greene Aluminium Wood Primer aufzutragen, um eine Verfärbung vor der Unterschicht zu verhindern.

Glatt gehobeltes Holz sollte gründlich angeschliffen und gereinigt werden. Es ist sicherzustellen, dass der Untergrund des Holzes trocken und frei von Verunreinigungen und Staub ist. Sägeraues Schnittholz sollte ebenfalls frei von Staub und anderen Verunreinigungen sein, und bei Bedarf gereinigt werden. Beschichtungsaufbau mit zwei Schichten Little Greene Aluminium Wood Primer gefolgt von zwei Anstrichen mit Tom's Oil Eggshell.

Vorhandene Lackierung: Entfernen Sie alle losen Untergründe und Abplatzungen der vorhandenen Lackierung. Entfetten mit einer geeigneten Reinigungslösung, wie z.B. Anlauger, gefolgt von einer gründlichen Wasserspülung. Gründliches Anschleifen mit einem Schleifpapier mittlerer Körnung, um eine ebene und intakte Oberfläche zu erhalten und Stellen, an denen die Farbe entfernt war, mit anzugleichen. Eventuelle Reparaturen durchführen, Anschleifen und Grundierung je nach Bedarf auf die von Farbe befreite Oberfläche auftragen. Beschichtungsaufbau mit ein oder zwei Schichten Little Greene Tom's Oil Eggshell.

Little Greene Tom's Oil Eggshell darf nicht auf gewachsene Oberflächen angewandt werden. Lackierte Oberflächen sind vollständig durch geeignete Mittel vom Wachs zu entfernen bzw. zu reinigen.

Metalle: Neue Eisenmetallbauteile sollten von Hand oder mechanisch gereinigt werden. Jeder Oberflächenrost ist zu entfernen und danach mit Little Greene Traditionell Oil Primer Undercoat zu grundieren. NE-Metalle müssen vorbehandelt und mit einer geeigneten Grundierung grundiert werden.

Nicht geeignet für begehbare Flächen, wie z.B. Holzterrassen.

KLIMATISCHE BEDINGUNGEN

Bauteil und Lufttemperatur sollte oberhalb von 10 °C zum Zeitpunkt der Anwendung liegen und bei der Aushärtung mindestens 3 °C über dem Taupunkt. Vermeiden Sie bei der Verarbeitung Temperaturen über 25 °C.

Vergewissern Sie sich vor der Anwendung, dass der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes unter 15% liegt. Feuchtes Holz sollte niemals angestrichen werden, da dies Blasenbildung, Abblättern, Rissbildung und eine vorzeitige Zerstörung der Farbschicht verursachen kann.

Vermeiden Sie Malerarbeiten bei Gefahr von Regen oder Frost während der Applikation und Trocknungszeit.

Haftungsausschluss - Die Information auf den Datenblättern haben wir mit bestem Wissen und Gewissen für Sie zusammengestellt. Durch die Vielzahl an verschiedenen Untergründen, ist der Anwender jedoch nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Produkte auf Ihre Eignung fachgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus den vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden.

The Little Greene Paint Company Limited, Wood Street, Openshaw, Manchester M11 2FB, England.

Tel: 0845 880 5855 (UK) Tel: +44 161 23 00 880 (Overseas) Fax: 0845 880 5877 (UK) Fax: +44 161 22 33 208 (Overseas)

mail@littlegreene.com www.littlegreene.com

Little Greene®

— PAINT & PAPER 1773 —

TOM'S OIL EGGSHELL

ANWENDUNG

Little Greene Tom's Oil Eggshell wird gebrauchsfertig geliefert. Vor der Verwendung und nach längeren Pausen gründlich durchrühren.

Durch leichtes Anschleifen zwischen den Beschichtungen und entfernen des Schleifstaubes, entsteht ein professionelles Finish.

Die Applikation und Anwendung sollte immer den allgemeinen Regeln der Technik und Verarbeitungsrichtlinien entsprechen.

Pinself: Verwenden Sie einen hochwertigen Naturhaar Pinsel, geeigneter Größe entsprechend der Anwendung. Neue Pinsel sollte durch Waschen in sauberen Wasser und gründlich mit einem sauberen fusselfreien Tuch getrocknet werden.

Den Pinsel nicht zu tief in die Farbe eintauchen, so dass die Farbe nicht unter den Klemmring gelangt. Tropfen und Spritzer vermeiden, in dem nicht zu viel Farbe mit dem Pinsel aufgenommen wird. Farbe gleichmäßig auftragen und die Streichfläche nur so ausweiten, dass immer an noch feuchte Stellen angeschlossen werden kann. Für beste Ergebnisse die letzten Pinselstriche immer in die gleiche Richtung ausführen und niemals Farbe überstreichen, die bereits zu trocknen begonnen hat.

Rolle: Für optimale Ergebnisse auf glatten Oberflächen eine kurzflorige Mohairrolle verwenden. Die letzten Rollenbewegungen immer in die gleiche Richtung ausführen und an den feuchten Stellen anschließen. Niemals Farbe überstreichen, die bereits zu trocknen begonnen hat, da dies zu sichtbaren Überlappungen und Streifenbildung führt.

Spritzauftrag:

Konventionell

Verdünnung mit bis zu: 10-20 % lösemittelhaltige Verdünnung
Düsengröße: 2,00 mm
Luftdruck: 0,4 MPa (60 psi)

Airless

Verdünnung mit bis zu: 0-10% lösemittelhaltige Verdünnung
Düsengröße: 0,33 MPa (13 thou)
Druck an Düse: 12 MPa (1700 psi)

REINIGUNG

Die Geräte müssen sofort nach Gebrauch mit Testbenzin gereinigt werden.

ENTSORGUNG UND RECYCLING

Entsorgen von überschüssiger Farbe oder Abfälle über einen anerkannten Abfallbetreiber. Leere Metallbehälter können recycelt werden (Entfernen des Kunststoffgriffs von 2.5L Behälter).

GESUNDHEIT & SICHERHEIT

Vor der Anwendung des Produktes das Sicherheitsdatenblatt und die Warnhinweise auf dem Etikett beachten. Zur Vermeidung von Einatmen des Spritznebels Atemschutzmaske anlegen und Hautkontakt vermeiden durch die Verwendung von Handschuhen, sowie weitere persönliche Schutzausrüstung einsetzen. Augen sollten bei Kontakt mit reichlich Wasser gewaschen werden. Sofort ärztliche Behandlung aufsuchen. Für maximale Belüftung während der Verarbeitung und Trocknung sorgen.

Haut gründlich mit einem Reinigungsmittel und Wasser oder Seife waschen.

Produkt ist durch Funken oder Flammen entzündlich. Nicht während der Verarbeitung und Trocknung rauchen.

Haftungsausschluss - Die Information auf den Datenblättern haben wir mit besten Wissen und Gewissen für Sie zusammen gestellt. Durch die Vielzahl an verschiedenen Untergründen, ist der Anwender jedoch nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Produkte auf Ihre Eignung fachgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus den vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden.

The Little Greene Paint Company Limited, Wood Street, Openshaw, Manchester M11 2FB. England.

Tel: 0845 880 5855 (UK) Tel: +44 161 23 00 880 (Overseas) Fax: 0845 880 5877 (UK) Fax: +44 161 22 33 208 (Overseas)

mail@littlegreene.com www.littlegreene.com